

$\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 热释光剂量计

刘锦华 苏静玲 姜德熙 潘自强

(中国科学院原子能研究所)

$\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 是六十年代末期发展起来的加热发光材料, 其优点是: 制备简单, 灵敏度高, 量程范围宽, 衰退小。其缺点是能量响应较大。由于它具有上述优点, 故可用于外环境监测, 亦可用于个人剂量监测和水中放射性测量等方面。

我们利用国产 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 制备了 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$, 并测定了其主要性能。

一、 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的制备

制备 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的步骤如下: 先将 75 毫克光谱纯的 Dy_2O_3 溶解在几毫升的稀硫酸中, 加入 260 毫升或稍多一些的一级纯硫酸, 将此溶液置于通风柜中的电沙浴上加热, 待溶液温度升至 250°C 左右, 再加入 34.4 克二级纯 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 经常搅拌, 约半小时溶液透明; 若不透明, 则将烧杯拿到沙浴外, 不断搅拌至完全透明为止; 溶液继续加热, 此后不再搅拌, 让硫酸不断蒸发; 在溶液底部开始出现少量结晶时, 应降低加热电流, 直到硫酸完全蒸发, 硫酸钙全部结晶。从加入 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 到结晶完毕约需 5 小时左右, 结出的晶粒最大的约有 2 毫米长。将此结晶颗粒在 700°C 烧二小时, 以除掉晶体中的剩余硫酸和有机物^[1]。我们比较了经过 700°C 处理和未经 700°C 处理的两种制样的灵敏度, 发现未经 700°C 处理的, 在第一次使用时灵敏度比前者高 28%, 但第二次使用时灵敏度很快下降, 反而比前者低 15%, 这说明经 700°C 处理能增加发光体的稳定性。所以, 我们制备的 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 都经过二小时的 700°C 处理。将热处理过的晶体在玻璃研钵中磨碎, 用分样筛筛成 120 目—180 目的粉末。实验中发现, 细一些的粉末能保持与加热盘良好的热接触, 因而灵敏度要高一些; 但太细的粉末, 会给测量和称量带来不便。每次测量用的粉末量是 100 毫克。考虑到常规监测中制样很多, 每次称量很麻烦, 所以设计加工了一个计量器, 用量体积的方法来获得一定重量的粉末。由于粉末的粒度是在一定范围之内, 故每次计量 100 毫克的误差不超过 3%。

二、性能测定

我们作了 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的线性、衰退、能量响应、辐照温度效应以及 γ 剂量阈测量等实验。测量装置中的

加热器是用镍铬合金片制成的, 由功率为 12 瓦的加热变压器供电, 加热到 260°C 需时 19 秒。温度测量是由点焊在加热盘背面的镍铬-康铜热电偶, 将信号送入加热温度控制单元, 使温度显示于表头上; 并在温度上升到预定数值时自动切断加热电源。发光体发射的光由光电倍增管收集, 把光信号线性地转换成电信号, 其输出电流用振簧静电计测量。所有实验数据均读取峰值。照射用的放射源均为 24.3 毫克镭当量的 ^{60}Co 源。

1. 线性

实验前先将 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 在 400°C 退火一小时, 冷却后包装在胶片盒中, 用 ^{60}Co 源照射剂量 1 毫伦至 1,000 毫伦。退火后应立即测量 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的本底, 低剂量下应减去本底读数。测量的各点均为四次 100 毫克制样的峰值读数的平均值, 所得结果如图 1。从图 1 可见, $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的剂量响应直到 1,000 毫伦仍保持线性。




图 1 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的剂量响应特性

2. 衰退

把 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 粉末装在有 1 毫米塑料及 1 毫米锡屏蔽的硬塑料盒中, 照射剂量 1.7 毫伦, 置于试验桌抽屉内, 测量其在室温 26—28°C 下峰值读数的变化, 结果如图 2 所示。实验周期为两个月, 得到每月衰退小于




图 2 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 衰退曲线

2%。另外，将照射同样剂量的 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 置于温度为 $(40 \pm 1)^\circ\text{C}$ 的恒温箱中，其衰退率与在室温时基本相同。

3. 能量响应

用七种不同的包装作了 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的能量响应实验。这七种包装是：(1) 胶片盒(4毫米的硬塑料)，(2) 1毫米软塑料，(3) 1毫米铜，(4) 2毫米铜，(5) 1毫米锡，(6) 0.5毫米锡，(7) 1毫米镉。(其中1毫米铜以后的锡、镉等包装都内加有1毫米厚的塑料盒。)有效能量 29.5—116 千电子伏范围，是在北京计量管理处的 X 光机上照射的，照射剂量为 1 伦；660 千电子伏和 1,250 千电子伏是用 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 源照射的，照射剂量为 3.65 伦，后归一为 1 伦。读数均为五次测量




图 3 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的能量响应

×——胶片盒(4毫米硬塑料)；○——1毫米塑料；●——1毫米铜；+——1毫米锡；□——1毫米镉；△——2毫米铜；■——0.5毫米锡

的平均值，示出如图 3。从图 3 可见，1 毫米锡和 1 毫米镉两种包装在 100 千电子伏以上的能量补偿较好。因有现成的包装锡盒，所以拟采用这种包装用于常规监测。

4. 辐照温度效应

为了适应环境气温变化较大的特点，有必要考察 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 在高温和低温下的灵敏度是否有变化。实验条件是将装有 500 毫克 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的塑料小盒置于一试管底部，试管插入杜瓦瓶中，杜瓦瓶中分别装入酒精冰、酒精、冰水、热水等造成低温和高温条件，将整个装置用 ^{60}Co 源照射 200 毫伦，测量峰值读数；结果列在表 1 中。

表 1 辐照温度对 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 灵敏度的影响

实验条件	酒精冰	酒精(21°C)	冰水混合(0°C 左右)	水(19°C)	酒精(19°C)	水($38-45^\circ\text{C}$)
峰值读数(10^{-7} 安)	2.86	2.86	3.03	2.95	2.95	3.12
相对值	0.96	0.96	1.02	1	1	1.05

由表 1 可见， $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的灵敏度在高温和低温下看不出明显变化。

5. γ 剂量阈值的测量

$\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 能测出的最低剂量取决于两个因素：一是发光体受单位辐照剂量所能发射的光强度(以下简称灵敏度)；二是发光体及仪器本底的涨落。对于前一因素，我们比较了活化剂含量不同的发光体的发光强度，得到 Dy 的含量在 0.1—0.3 M% 时灵敏度较高。不同产地和不同纯度的 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 所制备的 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 的灵敏度及本底，结果列在表 2 中。

表 2 不同型号 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 对灵敏度及本底的影响

$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 型号	本底 (10^{-10} 安)	灵敏度 (10^{-10} 安/毫伦)
北京化工厂 二级	15 ± 3.4	26 ± 2
西安试剂厂 二级	15 ± 3.4	28 ± 2
上海试剂厂 三级	31 ± 6	18.7 ± 12

由表 2 可见，用北京化工厂和西安试剂厂生产的二级纯 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 制成的 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ，其灵敏度及本底基本相同。用三级纯 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 制的发光体，灵敏度显著降低，而本底则较高。发光体及仪器本底来源有：(1) 材料本身的热辐射本底；(2) 光电倍增管的暗电流，它随着室温的上升和测量时间的延长而明显增大；(3) 加热盘的黑体辐射，它随加热温度升高而不断增加。因此，在不影响光释放的前提下，加热温度应尽量低。我们测量的峰值温度在 240°C ，加热最高温度则控制在 260°C 。

表 3 给出了对分批制备的发光剂的本底测量数据，每个数据均为四次测量的平均值。

从表 3 可见，最大本底涨落为 $\pm 5 \times 10^{-10}$ 安。我们

表 3 本底测量

实验序号	1	2	3	4	5	6	7	8
暗电流 (10^{-10} 安)	4	6	6	6	7	10	10	10
减去暗电流后的本底值 (10^{-10} 安)	40± 1.6	26± 2	20± 1.2	22± 1.4	21± 1.5	23± 1.7	16± 1	27± 1.3
实验序号	9	10	11	12	13	14	15	16
暗电流 (10^{-10} 安)	9	10	16	15	15	22	28	25
减去暗电流后的本底值 (10^{-10} 安)	19± 2.8	10± 2	20± 2	16± 2	17± 2	23± 4.5	15± 3.3	19± 5

测量了 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 在照射 0.5 毫伦以后的读数，都比本底高 10×10^{-10} 安以上，读数的相对标准偏差为 $\pm 25\%$ ；照射 1 毫伦的读数均比本底高 20×10^{-10} 安以上，读数的相对标准偏差为 $\pm 15\%$ 。

由上所述，当剂量小于 1 毫伦时，光电信倍管的暗电流、加热盘黑体辐射产生的电流已可与信号相比较。要进一步降低测量阈值，则需采取一些措施降低本底。例如，可用半导体致冷降低光电信倍管的暗电流；将加热盘的表面镀银，使盘的黑体辐射减到最小；采用线性加热等。

三、应用

1. 本底监测

将 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 用胶片盒包装，置于室内不同地点，分批测量本底增长，其结果列在表 4 中；并用图 4 示出本底线性增长的情况。

表 4 室内本底增长情况

存放地点	读数 (10^{-10} 安)	时间(天)					毫伦/天
		0	9	16	34	58	
铅室* 中	10	17	27	46	77	0.052	
外加 1 毫米铜置于桌内	10	44	87	174	272	0.2	
桌 内	10	50	95	210	311	0.24	
水 泥 台 上	10	66	118	238	408	0.3	

* 由钢砖、铅砖垒砌而成，最薄处的厚度为 15 厘米

2. 剂量监测

将 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 用于剂量监测也作了初步尝试。北京友谊医院用 X 光机照射治疗肿瘤，病人脸部局部剂量 300 伦；我们用 $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ 配合玻璃剂量计测定眼睛、胸部、腹部由于散射所受的剂量，使用 1 毫米塑料盒和 1 毫米锡盒（内加有 1 毫米塑料）两种包装。测得 X 光能量约为 60—70 千电子伏；进行能量修正后，得到眼睛、胸部和腹部的剂量，并与玻璃剂量计所得结果进行比较，两者相差 20%。




图 4 本底增长曲线

1——铅室中；2——1 毫米铜屏蔽、桌内；
3——桌内；4——水泥台上

四、结束语

用 Dy 活化的 CaSO_4 发光体制备简单，能测量 0.5 毫伦—1,000 伦的 γ 剂量，每月衰变小于 2%，辐照温度效应小，作为环境辐射监测是一种比较理想的发光体。由于它对紫外光敏感，测量过程中应避免阳光直接照射。此外，发光体可以重复使用，但灵敏度有所下降，应经常进行灵敏度校正。

参考资料

[1] Becker, K.: N. I. M., 104, 405, 1972.

[本文于 1974 年 9 月 23 日收到]

(上接第 30 页)




图 5 菲啶溴红的红外光谱

通过对所合成的菲啶溴红的鉴定，表明其各项指标符合要求，产品质量良好，可供有关研究工作使用。

[本文于 1974 年 10 月 21 日收到]